












DANE TECHNICZNE

wineo 400 wineo

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone
Wymiary	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm
Grubość panelu	2 mm	2 mm	2 mm
Ilość paneli / m² w paczce	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	60 / 200,40 m ²
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 15 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH		



Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
	Klasa użyteczności 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	3	Warstwa użytkowa Grubość: 0,3 mm
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	4	Dekor
	Oporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra oporność w zależności od stężenia i czasu działania	5	Warstwa podstawowa
	Oporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	6	Przeciwiąg
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty podkładowej: ≤ 0,1 Z matą podkładową silentPREMIUM: ~ 0,17		PODŁOGA WINYLOWA do klejenia 
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,011 (m ² K)/W bez maty podkładowej 0,021 (m ² K)/W z matą podkładową silentPREMIUM		wood: 4-stronna fazowana krawędź
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	~ 4 dB		wood XL: struktura Synchron, 4-stronna fazowana krawędź
	Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-6
www.proficert.com

TFI tested for emissions,
harmful substances

PREMIUM

Phthalat frei 100% Phthalatfrei

factory made coated

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.