

DANE TECHNICZNE

wineo 400 wineo

Heterogeniczne podłogi winylowe na click zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone	
Wymiary	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm	
Grubość panelu	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	
Ilość paneli / m² w paczce	10 / 2,27 m ²	6 / 2,12 m ²	12 / 2,28 m ²	
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 108,96 m ²	52 / 110,24 m ²	48 / 109,44 m ²	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 15 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH			

Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
	Klasa użyteczności 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	3	Warstwa użytkowa Grubość: 0,3 mm
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	4	Dekor
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	5	Warstwa podstawowa Zbrojona włóknami szklanymi
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	6	Technologia łączenia Connect
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Przeciwiąg
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej: 0,012 (m ² K)/W Z matą silentCOMFORT: 0,022 (m ² K)/W		Matą wyciszającą silentCOMFORT (dostępna osobno)
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	~ 7 dB do 14 dB w połączeniu z matą silentCOMFORT		
	Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		wood Mikrofaza wood XL Struktura Synchron, stone Mikrofaza Realistyczna fuga

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kW ≥ 0.15 W/(mK)

www.wineo.de

TÜV PROFICERT
produkt

70 710 4061-6
www.proficert.com

7i tested for emissions,
harmful substances

PREMIUM

Phthalat frei 100% Phthalat frei

factory made coated

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.