



DANE TECHNICZNE













wineo 800

Heterogeniczne podłogi winylowe do montażu na klej zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft
Wymiary	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm
Grubość panelu	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ilość paneli / m² w paczce	16 / 3,46 m ²	12 / 4,24 m ²	10 / 4,18 m ²	16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	75 / 259,50 m ²	60 / 254,40 m ²	40 / 167,20 m ²	52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ² 135 / 251,10 m ²
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH				



Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
	Klasa użyteczności 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
	Klasa użyteczności 42 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe	3	Warstwa użytkowa Grubość: 0,55mm
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	4	Dekor
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	5	Warstwa podstawowa
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	6	Przeciwiąg
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6		Podłoga winylowa do klejenia 
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty wyciszającej: ~ 0,1 Z matą silentPREMIUM: ~ 0,17		wood – fazowana krawędź tile – fazowana krawędź
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej: ≤ 0,015 (m ² K)/W Z matą silentPREMIUM ≤ 0,025 (m ² K)/W		
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,15 %		
	Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		



CE
- 18 -


Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



DANE TECHNICZNE

Wskazówki:

- R 9 za wyjątkiem dekoru „Heavy Metal”.
- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.