

DANE TECHNICZNE

wineo 600 Rigid

Heterogeniczne podłogi winylowe do montażu w systemie pływającym zgodnie z normą DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL	
Wymiary	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm	
Grubość produktu	5 mm	5 mm	5 mm	
Ilość paneli, płytek / m ² w paczce	8 / 1,80 m ²	6 / 2,12 m ²	6 / 2,14 m ²	
Ilość paczek / m ² na palecie	56 / 100,80 m ²	48 / 101,76 m ²	44 / 94,16 m ²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de			
Klasyfikacja				Budowa produktu
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
	Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	3	Warstwa użytkowa Grubość 0,4 mm
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	4	Design Papier dekoracyjny
	Odporność na zaplamienia EN 438-2	Materiał grupy 1 + 2: Poziom 5 Materiał grupy 3: Poziom 4	5	Elastyczna powierzchnia
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	6	Nośnik
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	System łączenia Technologia Connect 
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej ~ 0,05 (m²K)/W Z matą silentRIGID ~ 0,06 (m²K)/W	8	Elastyczna warstwa spodnia
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	9	Matą podkładową silentRIGID (dostępna osobno)
	Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV		wood - Fazowana krawędź wood XL - Struktura Synchron stone XL - Fazowana krawędź stone XL - Autentyczne fugi
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	Bez maty wyciszającej ~ 6 dB Z matą silentRIGID do 13 dB		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,1%		
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
	Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów:AVV 170203		



Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold


DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 25 -



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei



factory made
coated

**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.