DANE TECHNICZNE

wineo 600

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	**wineo 600** wood XL	**wineo 600** stone XL
Wymiary	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Grubość produktu	2 mm	2 mm	2 mm
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de		

Klasyfikacja		
Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	
Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	
Klasa użytkowa 41 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia przemysłowe	
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	
Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty wyciszającej ≤ 0,1 mm Z matą silentPREMIUM ~ 0,17 mm	
Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej ≤ 0,011 (m²K)/W Z matą silentPREMIUM lub silentPLUS ≤ 0,021 (m²K)/W	
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB w połączeniu z matą silentPLUS	
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203	

Budowa produktu	
1	**Impregnacja powierzchni**
2	**Struktura powierzchni** Różnorodna
3	**Warstwa użytkowa** Grubość 0,4mm
4	**Dekor** Papier dekoracyjny
5	**Warstwa podstawowa**
6	**Przeciwciąg**
7	**Mata podkładowa silentPLUS** (dostępna osobno)

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.proficert.com

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

vinyl plus COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Phthalat frei 100% Phthalate free

factory made coated

CE - 25 -

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

B_{fl}-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 29° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.