

DANE TECHNICZNE

wineo 550 / 550 digital

Podłoga laminowana z warstwą użytkową na bazie akrylowej, utwardzoną wiązką elektronów, przeznaczona do układania bezklejowego, wykonana zgodnie z normą EN 14978

wineo

	wineo 550 matowa / błyszcząca	
Wymiary	853 x 331 mm	
Grubość panelu	8 mm	
Ilość paneli / m ² w paczce	8 / 2,26 m ²	
Ilość paczek / m ² na palecie	45 / 101,70 m ²	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 20 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH	

Klasyfikacja		Budowa produktu	
Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Struktura powierzchni matowa i błyszcząca
Klasa użyteczności 32 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne	2	Warstwa użytkowa Utwardzana wiązką elektronów
AC4 Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E (mat) EN 15468 Załącznik A (połysk)	AC4	3	Dekor
Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	Mała kula ≥ 12 N Duża kula ≥ 750 mm	4	Płyta nośna Aqua-Protect®
Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: poziom 5 Materiały grupy 3: poziom 4	5	Technologia łączenia LocTec®
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	6	Impregnacja krawędzi
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	7	Przeciwiąg Papier przeciwiwprężny
Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Żadnych widocznych szkód przy użyciu nogi typu 0		
Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m ² K)/W z matą 0,07 (m ² K)/ ze zintegrowaną matą Sound Protect		
Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170201		

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Wskazówki

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe z odpowiednim materiałem podkładowym – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Nie dopuszcza się do całopowierzchniowego przyklejania podłoża podłogi bez zintegrowanej maty wyciszającej
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.