

DANE TECHNICZNE

PURLINE living do klejenia		Elastyczna podłoga poliuretanowa zgodna z normą EN 16776 wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów		wineo	
 do klejenia	wood L				
Wymiary	1200 x 200 mm				
Grubość	2,2 mm				
Waga	3,0 kg/m²				
Ilość paneli / m² w paczce	23 / 5,52 m²				
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 331,20 m²				
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja .				
Klasyfikacja				Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	Pokrycie • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
	Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne			
	Odporność na zadrapania EN 16776, załącznik A	Klasa użytkowa 23: > 3 N Klasa użytkowa 31: > 5 N			
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		2	Warstwa podstawowa wysokiej jakości materiał kompozytowy
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania			
	Odporność na działanie promieniowania EN ISO 105-B02	≤ 6		3	Przeciwnięg Zintegrowany system Fleece Tec
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
	Test nóg meblowych EN 424	Klasa użytkowa 23: noga typ 3 Klasa użytkowa 31: noga typ 3 żadnych widocznych uszkodzeń		    	
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W			
	Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m²K)/W			
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 17 dB z matą podkładową silentPLUS			
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %			
	Odporność na zgonanie EN ISO 24344	≥ 20 mm			
REACH		wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %			
Usuwanie odpadów		<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203			
 - 25 -      www.wineo.de		 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions) 		  	

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 29 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.

