






DANE TECHNICZNE

wineo silentRIGID poliuretanowa mata podkładowa do podłóg winylowych Rigid montowanych na click			wineo
Grubość	1,20 mm	(± 0,15 mm)	
Wymiary	Długość:	9,00 m (± 15,00 mm)	
	Szerokość:	1,00 m (± 1,00 mm)	
Waga	1,5 kg/m ²	(± 0,15 kg/m ²)	
Rolka / m²	1 / 9 m ²		
Rolka / m² na palecie	54 / 486 m ²		
Dane techniczne			
RWS	Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia	13 %	(± 2 %) Windmüller pomiar fabryczny, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) Pomiar dokonano pod: SPC (EU) 5mm bez podkładu
IS	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia	do 16 dB; 11 dB	(± 2 dB) DIN EN 16251-1 Pomiar dokonano pod: laminat 7 mm; SPC (EU) 5mm
R	Współczynnik oporu ciepła	0,01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (właściwy dla wodnego ogrzewania podłogowego)
S _D	Opór dyfuzyjny pary wodnej	nie podano	DIN CEN/TS 16354
RI	Nacisk punktowy	< 0,06 mm	DIN EN ISO 24343-1 Pomiar dokonano pod: SPC (EU) 5mm
CS	Wytrzymałość na nacisk	> 55 t/m ²	(> 550 kPa) Oparto na DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Obciążenie statyczne	> 100 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	Obciążenie dynamiczne	> 3.000.000 cykli	DIN CEN/TS 16354
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	~ 550 mm	DIN CEN/TS 16354 Pomiar dokonano pod: laminat EPLF, 7 mm
PC	Punktowa zdolność do wyrównania nierówności	~ 0,22 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Trudnopalność	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podłogowego)
Opis produktu	Opatentowany system wygłuszający „silentRIGID” został specjalnie zaprojektowany do układania w systemie pływającym pod podłogi winylowe Rigid montowane na click (np. SPC lub ABA). Wysokiej jakości mata wyciszająca „silentRIGID” tłumiąca kroki i dźwięki składa się z do 90 % naturalnych surowców i jest dostępna w rolkach.		
Budowa produktu	„silentRIGID” zbudowana jest z przezroczystej folii PET, z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się, oraz jest jednostronnie podklejona włókniną.		
Odpowiedzialność	wineo silentRIGID nie zawiera następujących substancji: plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz innych metali ciężkich. Produkt spełnia wytyczne VOC, klasyfikacje A+, normy określone przez Komisję ds. Oceny Oddziaływania na Zdrowie Wyrobów Budowlanych (w skrócie AgBB) oraz został wyróżniony certyfikatem Blauer Engel.		
Ekologia	Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.		
BHP	Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi <u>należy</u> zwrócić uwagę na zalecenia producenta.		
Obróbka	Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego. Dodatkowe informacje odnośnie obróbki produktu można znaleźć w wymaganiach dotyczących układania produktu określonych przez każdego producenta.		
Układanie	Delikatnie przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Matę układa się włókniną do dołu a przezroczystą folią do góry – w stronę pokrycia podłogowego. Końcowy montaż produktu musi być indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla każdej powierzchni. Rekomendacja dotycząca układania musi zostać sporządzona przez danego partnera handlowego. Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych - np. oznaczonych „Blauer Engel”. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usunięty razem z odpadami domowymi.		
   			
<p>Wskazówki: Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.</p>			