

DANE TECHNICZNE

wineo silentPLUS
poliuretanowa mata podkładowa do
Purline Bioboden & podłóg winylowych


Grubość	~ 2,00 mm (± 0,15 mm)
Wymiary	Długość: 8 m (± 15,00 mm) Szerokość: 1 m (± 1,00 mm)
Waga	~ 2,00 kg/m ² (± 0,15 kg/m ²)
Rolka / m ²	1 / 8 m ²
Rolki / m ² na palecie	40 / 320 m ²



Specyfikacje techniczne			
RWS	Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia	do 23 %; 6 % (± 2 %)	Pomiar fabryczny Windmüller, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) pomiar dokonano po laminacie EPLF 7 mm; wineo DL 2 mm
IS	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia	do 19 dB; 17 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 pomiar dokonany pod laminatem 7mm; wineo DL 2 mm
R	Współczynnik oporu ciepła	0,01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (odpowiedni do wodnego ogrzewania podłogowego)
S _d	Opór dyfuzyjny pary wodnej	nie podano	DIN CEN/TS 16354
RI	Nacisk punktowy	< 0,35 mm	DIN EN ISO 24343-1
CS	Wytrzymałość na nacisk	do 17 t/m ² (~ 170 kPa)	oparty na DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Obciążenie statyczne	~ 56 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	Obciążenie dynamiczne	> 150.000 cykli	DIN CEN/TS 16354
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	~ 750 mm	DIN CEN/TS 16354 pomiar dokonany pod laminatem EPLF, 7 mm
PC	Punktowa zdolność do wyrównania nierówności	~ 1,27 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Trudnopalność	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (bez powłoki wierzchniej)

Opis produktu	Opatentowany system wygłuszający „silentPLUS” został specjalnie zaprojektowany do układania z rolki w systemie pływającym, jak i pełno płaszczyznowego klejenia pod podłogi winylowe (w formie panela). Wysokiej jakości mata wyciszająca „silentPLUS” tłumiąca kroki i dźwięki składa się z do 90 % z naturalnych surowców i jest dostępna w rolkach.
Budowa produktu	Wyjątkowo elastyczny materiał podkładowy składa się z mineralnych materiałów wypełniających oraz wypełniaczy poliuretanowych. Mata silentPLUS składa się ze specjalnego nośnika (z włókna szklanego), z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się, jak i z powierzchni samoprzylepnej (z folią ochronną do usunięcia).
Odpowiedzialność	Mata wineo silentPLUS nie zawiera plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów i metali ciężkich.
Ekologia	Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.
BHP	Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta.
Obróbka	Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego, jak i producenta kleju. Dodatkowe informacje odnośnie obróbki produktu można znaleźć w wymaganiach dotyczących układania produktu określonych przez każdego producenta.
Układanie	Niewielkie cięcia można wykonać nożykiem monterskim. Matę układamy warstwą klejącą (bez folii ochronnej) do dołu a włókniną do góry. Należy najpierw dokładnie sprawdzić wskazówki na temat końcowego układania produktu dla każdego pokrycia podłogowego, a potem dopiero zastosować. Proszę zapoznać się z instrukcją układania produktu w każdym punkcie sprzedaży. Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych - np. oznaczonych certyfikatem „Blauer Engel”; zgodnie z DE UZ 120. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usunięty razem z odpadami domowymi.

DANE TECHNICZNE

Wskazówki :

Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy.
Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych.
Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.

Stan 11/2018 – wszystkie wcześniejsze informacje są niniejszym nieważne