

wineo silentPLUS
poliuretanowa mata podkładowa do
biopodłogi Purline & podłóg winylowych
wineo

Grubość	~ 2,00 mm (± 0,15 mm)		
Wymiary	Długość: 8 m (± 15,00 mm) Szerokość: 1 m (± 1,00 mm)		
Waga	~ 2,00 kg/m² (± 0,15 kg/m²)		
Rolka / m²	1 / 8 m²		
Rolki / m² na palecie	40 / 320 m²		
Specyfikacje techniczne			
RWS	Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia	6 % (± 2 %)	Pomiar fabryczny Windmüller, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) pomiar dokonany pod: wineo DB 2 mm
IS	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia	17 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 pomiar dokonany pod: wineo DB 2 mm
R	Współczynnik oporu ciepła	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (odpowiedni do wodnego ogrzewania podłogowego)
S _D	Opór dyfuzyjny pary wodnej	nie podano	DIN EN 16354:2019-01
RI	Nacisk punktowy	< 0,35 mm	DIN EN ISO 24343-1
CS	Wytrzymałość na nacisk	do 30 t/m² (~ 300 kPa)	oparty na DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Obciążenie statyczne	~ 56 kPa	DIN EN 16354:2019-01
DL	Obciążenie dynamiczne	> 2,500,000 cykli	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	~ 750 mm	DIN EN 16354:2019-01 pomiar dokonany pod laminatem EPLF, 7 mm
PC	Punktowa zdolność do wyrównania nierówności	~ 1,27 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Trudnopalność	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podłogowego)
Opis produktu		Opatentowany system wygłuszający „silentPLUS” został specjalnie zaprojektowany do pełno płaszczyznowego klejenia pod podłogi winylowe (w formie panela). Wysokiej jakości mata wyciszająca „silentPLUS” tłumiąca kroki i dźwięki składa się z do 90 % z naturalnych surowców i jest dostępna w rolkach.	
Budowa produktu		Wyjątkowo elastyczny materiał podkładowy składa się z mineralnych materiałów wypełniających oraz wypełniaczy poliuretanowych. Mata silentPLUS składa się ze specjalnego nośnika (z włókna szklanego), z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się, jak i z powierzchni samoprzylepnej (z folią ochronną do usunięcia).	
Odpowiedzialność		Mata wineo silentPLUS nie zawiera plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów i metali ciężkich.	
Ekologia		Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.	
BHP		Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi <u>należy</u> zwrócić uwagę na zalecenia producenta.	
Obróbka		Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego, jak i producenta kleju. Dodatkowe informacje odnośnie obróbki produktu można znaleźć w wymaganiach dotyczących układania produktu określonych przez każdego producenta.	
Układanie		Niewielkie cięcia można wykonać nożykiem monterskim. Po usunięciu folii ochronnej mata jest przyklejana do podłoża. Górna warstwa jest następnie przyklejana na całej powierzchni za pomocą dodatkowego kleju. Końcowy montaż produktu musi być indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla każdej powierzchni. Rekomendacja dotycząca układania musi zostać sporządzona przez danego partnera handlowego. Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych - np. oznaczonych certyfikatem „Blauer Engel”. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usunięty razem z odpadami domowymi.	

DANE TECHNICZNE

 www.blauer-engel.de/uz156	 73 710 3768-4 emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM	 CERTIFIED cradletoecradle SILVER	Made with  your flooring upgrade
--	---	--	---

Wskazówki :

Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.