

























## DANE TECHNICZNE

### wineo 800

Zgodnie z normą EN ISO 10582: heterogeniczne podłogi winylowe do montażu na click

# wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	
<b>Wymiary:</b>	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm	
<b>Grubość panela:</b>	5 mm	5 mm	5 mm	
<b>Opakowanie: Paczka</b>	8 paneli / 1,79 m <sup>2</sup>	6 paneli / 2,14 m <sup>2</sup>	6 paneli / 2,63 m <sup>2</sup>	
<b>Paleta</b>	64 paczki / 114,75 m <sup>2</sup>	56 paczek / 119,84 m <sup>2</sup>	44 paczki / 115,72 m <sup>2</sup>	
<b>Gwarancja</b>	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat Zgodnie z gwarancją windmüller flooring products WFP GmbH			
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Budowa produktu</b>	
	<b>Klasa użyteczności 23</b> Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne EN ISO 10874	korytarz, kuchnia, salon, małe biuro	1	<b>Impregnacja powierzchni</b>
	<b>Klasa użyteczności 33</b> Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874	centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze	2	<b>Struktura powierzchni</b> różne rodzaje
	<b>Klasa użyteczności 42</b> Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874	pomieszczenia magazynowe, warsztaty	3	<b>Warstwa użytkowa:</b> Grubość 0,55 mm
	odporność na ścieranie odpowiednio do zawartości spoiwa – EN ISO 10582	Typ I	4	<b>Papier dekoracyjny</b>
	Odporność na ścieranie EN 660-2	Grupa T	5	<b>Warstwa podstawowa zbrojona włóknami szklanymi</b>
	Trudnopalność EN 13501-1	Bfl - s1	6	<b>Technologia łączenia Connect</b> 
	Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	7	<b>Przeciwiąg</b>
	Antypoślizgowość EN 13893	$\mu \geq 0,30 - DS$		<b>Mata wyciszająca silentCOMFORT</b> (dostępna osobno)
	Właściwości antystatyczne EN 1815	$\leq 2 kV$		stone – autentyczne fugi przy wybranych dekorach
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	<b>Certyfikaty</b>	
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	$\geq 6$	 <p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32882 Augustdorf</p> <p>- 09 - Elastischer Bodenbelag DIN 55103 EN 14041:2004</p> <p> Resilient Flooring to be used within a building.</p> <p><b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b></p> <p> <b>A+</b></p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p> <p></p>	
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	$\sim 0,07 mm$		
	Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Typ W – żadnej widocznej zmiany		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	$\sim 0,033 (m^2K)/W$ $\sim 0,0254 (m^2K)/W$ w połączeniu z matą silentCOMFORT		
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	$\sim 7 dB$ do $14 dB$ w połączeniu z matą silentCOMFORT		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	$\sim 0,1 \%$		

Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> Kod wg katalogu odpadów: AVV 170203	 
<b>Wskazówki:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C.</li> <li>• Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji</li> <li>• Firma windmüller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.</li> </ul>		